



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 – fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE: NAICI ITALIA S.r.l.
INDIRIZZO: Piazza B.Buozzi, 1 - 04100 LATINA

CAMPIONE: "Ciclo Barriera Vapore IGROTAN"

Commessa n° 18012/18
PROT.N. 57704/18 **rev.0 del** 21/12/2018

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE
IDROSTATICA INVERSA - UNI 8298 parte 8**

Campione	prova n.	Durata prova (ore)	Pressione (kPa)	Alterazioni
	1	72	50	nessuna
"Ciclo Barriera Vapore IGROTAN"	2	72	100	nessuna
	3	72	250	nessuna

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica.

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PC.

I campioni sono stati sottoposti per 72 ore consecutive alla pressione di prova, applicata sulla superficie opposta a quella rivestita sulla base di quanto previsto dalla norma UNI 8298 parte 8

Codice interno strumentazione utilizzata : 335 - 349 - 705

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
p.i. Bartłomiej Grabowski