

COMMITTENTE: NAICI ITALIA S.r.l.
INDIRIZZO: Piazza B.Buozzi, 1 - 04100 LATINA

CAMPIONE: PRIMARESINA - BARRIERA AL VAPORE

Commessa n° 20449FE/19
PROT.N. LF11238/20 **rev.0 del** 16/01/2020

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE
IDROSTATICA INVERSA - UNI 8298 parte 8**

Campione	prova n.	Durata prova (ore)	Pressione (kPa)	Alterazioni
PRIMARESINA - BARRIERA AL VAPORE	1	72	50	nessuna
	2	72	100	nessuna
	3	72	250	nessuna

NOTE:

Le prove si sono svolte su campioni confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica.

Stagionatura: secondo UNI EN 12190 Appendice A per le malte tipo PC.

I campioni sono stati sottoposti per 72 ore consecutive alla pressione di prova, applicata sulla superficie opposta a quella rivestita sulla base di quanto previsto dalla norma UNI 8298 parte 8

Codice interno strumentazione utilizzata : 335 - 349 - 705

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
Ruggero Bonechi