



Mircoat S

Farba aluminiowa wysokiej jakości

Opis

W przeciwieństwie do standardowych farb bitumicznych aluminiowych, MIRCOAT S zawiera warstwę aluminium, wyselekcjonowane żywice i dodatki poprawiające trwałość powłoki. Warstwa aluminium powstaje w specjalnym procesie produkcyjnym, w którym cząsteczki aluminium uwalniają się, tworząc warstwę ochronną o wysokiej zdolności odbijania światła i długotrwałym połysku.

Sposób użycia

Przygotowanie produktu

MIRCOAT S to produkt gotowy do użycia. Mieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym (około 500/600 obr./min), aby ponownie rozproszyć składniki, które zazwyczaj osadzają się ze względu na ich różną gęstość.

Niewłaściwe wymieszanie lub mieszanie w sposób inny niż wskazany może pogorszyć efekt aluminium.

Sposób aplikacji

Podłoże nie wymaga specjalistycznego przygotowania. Powierzchnię należy dokładnie oczyścić z pyłu i zabrudzeń.

MIRCOAT S należy nakładać pędzlem lub wałkiem do emalii o krótkim włosiu (6 mm); nie zaleca się stosowania pomp bezpowietrznych.

Dobry rezultat uzyskuje się już po jednej warstwie produktu. Druga warstwa zapewnia większe krycie, połysk i długotrwałą odporność na warunki atmosferyczne. Zużycie na jedną warstwę wynosi około 100 g/m².

Dane techniczne

PARAMETRY	WARTOŚCI
Rodzaj produktu	jednoskładnikowy
Wygląd	ciecz
Kolor	aluminium (efekt błyszczący)
Przechowywanie	12 miesięcy w oryginalnych pojemnikach w temperaturze pokojowej +5°C i +30°C
Zużycie	ok. 200 g/m ²

Czas do pyłosuchości	ok. 30 min. w temperaturze 23°C
Czas pomiędzy aplikacją drugiej warstwy	ok. 4 h w temperaturze 23°C
Ciężar właściwy	0,9 g/cmS

Opakowania

5 - 10 - 20 L

Środki Ostrożności

Nie stosować na nowych, prefabrykowanych membranach bitumicznych przez okres 3-6 miesięcy.
Narzędzia można czyścić zwykłym rozcieńczalnikiem.
Nie stosować w wysokich temperaturach oraz podczas silnego nasłonecznienia.
Nie dopuścić do szybkiego wyschnięcia produktu, aby zapobiec tworzeniu się mikropęcherzyków w wyniku natychmiastowego odparowania rozpuszczalnika.
Przed aplikacją wymieszać produkt.

Podsumowanie

Zabezpieczenie membran bitumicznych powłoką aluminiową MIRCOAT S - NAICI – nakładaną wałkiem o średnim zużyciu końcowym ok. 200 g/m²

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Niniejsza dokumentacja jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą na temat produktu. Ze względu na brak możliwości kontroli warunków stosowania produktu w różnych wariantach użytkowania firma NAICI nie ponosi odpowiedzialności za sposób jego zastosowania.

NAICI POLSKA Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Reja 110/ H47 - 55-010 Smardzów

Wyprodukowany w Fabryce: NETTUNO – ROMA – ITALIA

www.naici.pl