



Darkoat

Guaina liquida impermeabilizzante bituminosa

Descrizione

DARKOAT è una guaina liquida a base di bitumi selezionati emulsionati con resine polimeriche ed additivi elasticizzanti che gli conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici, unita all'alta impermeabilità conferitagli dai bitumi.

A maturazione avvenuta, risulta di colore nero.

Impiego

È impiegato come guaina impermeabilizzante per fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento, tetti spioventi, riparazioni di vecchie guaine bituminose.

Modi d'uso

Preparazione della superficie

Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi ecc.

Vanno rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di precedenti rivestimenti e materiali in via di distacco che possano compromettere l'adesione del prodotto.

I consumi indicati sono da considerare su superficie perfettamente liscia e al netto di eventuali diluizioni.

Preparazione del prodotto

DARKOAT è un prodotto pronto all'uso.

Diluire la prima mano con un 20% di acqua per favorirne l'applicazione.

Le mani successive vanno applicate tal quali.

Applicazione del materiale conseguente alla preparazione della superficie

Applicare mediante rullo cordonato a pelo lungo o pennello.

Per l'applicazione di DARKOAT su pavimentazioni esistenti o vecchie guaine, occorre sempre primerizzare prima la superficie con uno dei seguenti primer "NAI 45", "NAI 45 H" o "Primer Dark", secondo le indicazioni presenti nelle relative schede tecniche

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	pasta densa
Colore	marrone (all'interno della confezione)
Residuo secco	63% ± 2%
Peso specifico	1,28 +/- 0,05 gr/cm ³
Fuori polvere	30 min. a 20°C
Consumo medio	2 kg/m ²
Temperatura min. di applicazione	> 5°C

PRESTAZIONI "EN 1504-2"	
Permeabilità alla CO ₂	SD =81,57
Forza di aderenza per trazione diretta	0.9
Permeabilità al vapore acqueo	classe I - permeabile al vapore acqueo
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	0,005 kg/m ² . h ^{0,5}
Reazione al fuoco	E
Rilascio di sostanze pericolose	nei limiti di legge

Confezioni

Kg. 5 x 1 pz.

Kg. 10 x 1 pz.

Kg. 20 x 1 pz.

Avvertenze

Controllare lo stato della guaina bituminosa ed accertarsi che sia posata da almeno 8 mesi: gli eventuali rigonfiamenti devono essere tagliati centralmente e successivamente risaldati mediante cannello a fuoco.

Si consiglia l'uso dei guanti. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Non disperdere i residui nell'ambiente. Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nel periodo successivo all'applicazione e proporzionalmente alle temperature più calde, può verificarsi una naturale appiccicosità del manto che non è da ritenersi un difetto e non pregiudica l'efficacia ma, al contrario, è una caratteristica di qualità del prodotto per l'elevato contenuto di resine. Tale reazione andrà ad attenuarsi con il passare tempo.

Voce di capitolato

Impermeabilizzazione di fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento e riparazione di vecchie guaine bituminose con guaina liquida bituminosa tipo DAR-KOAT –Naici- per un consumo medio di almeno 2 kg/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it