



# Darkoat

**Guaina liquida impermeabilizzante bituminosa**

## Descrizione

DARKOAT è una guaina liquida a base di bitumi selezionati emulsionati con resine polimeriche ed additivi elasticizzanti che gli conferiscono un'alta resistenza agli agenti atmosferici, unita all'alta impermeabilità conferitagli dai bitumi.

## Impiego

È impiegato come guaina impermeabilizzante per fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento, tetti spioventi, riparazioni di vecchie guaine bituminose. Applicare su supporti perfettamente asciutti.

## Modi d'uso

DARKOAT è un prodotto pronto all'uso. La superficie da impermeabilizzare deve essere priva di parti friabili o incoerenti. Diluire la prima mano con un 20% di acqua ed applicarla a rullo o pennello. Le mani successive vanno applicate tal quali. Quando DARKOAT viene utilizzato su pavimentazioni o vecchie guaine, occorre sempre primerizzare la superficie con NAI 45 o con Primer Dark.

## Dati tecnici

Monocomponente	
Aspetto	pasta densa
Colore	nero
Residuo secco	63% ± 2%
Peso specifico	1,30 gr/ml
Fuori polvere	30 min. a 20°C
Consumo medio	2 kg/mq
Temperatura min. di applicazione	> 5°C

## Vantaggi

Buone caratteristiche di adesione. Economico. Estrema facilità e velocità di applicazione.

## Confezioni

Kg. 5 x 1 pz. / Kg. 10 x 1 pz. / Kg. 20 x 1 pz.

## Avvertenze

Si consiglia l'uso dei guanti. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Non disperdere i residui nell'ambiente. Non applicare direttamente su sottofondi alleggeriti o su pannelli termoisolanti (poliuretano, polistirene o simili). In tal caso posare un telo in polietilene (detto strato di scorrimento) sul supporto avendo cura di risvoltarlo su tutte le strutture in elevazione (pareti, pilastri e muratura in genere). Predisporre poi su tale strato di scorrimento un massetto autoportante "galleggiante" (spessore minimo di 3 cm) da eseguire con NAI CM MASSETTO fibrinforzato, o simili, oppure un massetto di tipo tradizionale (sabbia e cemento) di spessore minimo 8 cm opportunamente armato con rete elettrosaldata. Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Non applicare direttamente su superfici con PH > 8,5 (in tal caso contattare ns. ufficio tecnico). In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto e che pioggia, rugiada o altre precipitazioni possono dilavare il prodotto se non perfettamente asciutto.

## Voce di capitolato

Impermeabilizzazione di fondazioni, scantinati, muri esposti, terrazzi piastrellati ed in cemento e riparazione di vecchie guaine bituminose con guaina liquida bituminosa tipo DARKOAT -Naici- per un consumo medio di almeno 2 kg/mq.

## Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.naici.it](http://www.naici.it)