



Decorcem

Rivestimento epossidico cementizio spatolabile per uso decorativo

Descrizione

Rivestimento di natura epossidica con particolari componenti cementizi, idoneo all'esecuzione della tecnica della "velatura" sia su pavimenti che pareti. Le superfici realizzate con DECORCEM assumono particolari sfumature ed ombreggiature, con diverse tonalità in semi trasparenze che trasmettono effetti "antichizzati" o di profondità. Il lavoro termina con l'applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID e SUPERCERA che ne risaltano gli effetti ottenuti.

Caratteristiche

Con Decorcem si possono ottenere rivestimenti superficiali con eccellenti proprietà:

- elevata durezza superficiale e resistenza meccanica;
- ampia gamma di colori;
- impermeabilità alle macchie;

Impiego

Decorcem è un rivestimento in resina utilizzato sia per pavimenti che per pareti di locali pubblici e privati come negozi, uffici, abitazioni, ecc... Si possono ottenere molteplici effetti (spatolati, velatura, stucco veneziano, etc..) a seconda delle modalità di applicazione. Si utilizza in ambienti interni.

Modi d'uso

Preparazione del supporto:

Dopo aver preparato adeguatamente la superficie esistente, ancorare la rete di vetro FV 70 con il NAI 60 quindi procedere alla rasatura di tutte le superfici con NAIRETAN BASE opportunamente caricato con sabbia di quarzo 0,3-0,8 e spolverato "a rifiuto" con la stessa curva granulometrica di quarzo (vedere scheda tecnica)

Su fondi particolarmente umidi (umidità superiore a 3,5% fino al 5% misurata con appositi strumenti al carburo) applicare invece, su supporto opportunamente preparato, il CICLO TNT (Igrotan rinforzato con rete di vetro, vedere scheda tecnica).

Successivamente applicare DECORCEM seguendo le indicazioni di seguito descritte.

Applicazione:

Versare il contenuto del Comp. B nel Comp. A. amalgamando bene. Quindi unire il Comp. C mescolando accuratamente l'impasto ottenuto.

Le prime tre mani vanno applicate unendo al prodotto sabbia di quarzo granulometria 0,1-0,3 al 30% sul peso complessivo del DECORCEM, stendendo il prodotto con "frattone in acciaio";

dopo un'accurata carteggiatura (grana ca. 80) e depolveratura, applicare quindi le ultime tre mani senza l'aggiunta di sabbia di quarzo, stendendo il materiale con spatola liscia di plastica.

Carteggiare con apposito disco di rete abrasiva grana 120. Depolverare accuratamente e terminare il lavoro con l'applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID (diluito con acqua 1:4), ed infine con una mano di SUPERCERA. Entrambi i prodotti sono da applicarsi mediante Spandicera.

Consumi:

Su pavimenti (superfici orizzontali):

circa 2 kg su Nairetan Base spolverato con quarzo 0,3-0,8.

Circa 1, 8 kg su CICLO TNT.

Su pareti (superfici verticali): circa 1,2 Kg/Mq

Dati tecnici

TRICOMPONENTE	
Rapporto di catalisi (A:B:C):	1:1:2
Colore:	vari colori
Aspetto:	pastoso
Densità :	1,50 g/cm ³ ±0,2
Conservazione :	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +25 °C lontano da umidità
Limiti di temperatura d'uso :	+ 12°C / + 35° C
Tempi di lavorabilità:	- a 25 °C: 90 min. ±10
Tempi di essiccazione superficiale:	- a 25 °C: 6-7 ore
T' di maturazione completa:	7-8 gg. a 25 °C
Temperatura di esercizio:	da -5 °C a + 80 °C
Pulizia attrezzi :	con acqua prima della catalisi o con SOLVETAN CLEANER

Confezioni

(Tot. comp. A+B+C) : Kg 1 – 3 – 6 – 9 – 18 (Predosate)

Avvertenze

Per la miscelazione usare un mescolatore a basso numero di giri.
E' consigliabile preparare di volta in volta la quantità di materiale necessaria per ogni singola applicazione.
Tra l'applicazione di una mano e quella successiva attendere circa 5-6 ore, alla temperatura di 23°C e con il 60% di umidità relativa.

Voce di capitolato

Rivestimento decorativo tipo spatolato, velatura, stucco veneziano, ed affini, da realizzarsi con materiale epossidico cementizio spatolabile tipo DECORCEM – Naici – applicato su fondo appositamente preparato con NAIRETAN BASE o CICLO TNT – Naici, e finito con applicazione di una mano di NAIRETAN P-SOLID e SUPERCERA – Naici -

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.