

# KIT DOCCE MATÈRIKA®



## KIT IMPERMEABILIZZANTE DOCCE (DA RIVESTIRE CON SISTEMA MATÈRIKA)

### Consumo medio

- **Sigillante elastomerico:**  
≈ 50 ml/m (raccordo 2 cm x 2 cm)
- **Impermeabilizzante in polvere:**  
≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> finale (in funzione della  
porosità ed assorbimento del supporto)

↑  
circa  
↔ 6 m<sup>2</sup>

### Il kit comprende

- N° 2 x 290 ml cartucce di sigillante elastomerico bianco
- 8 kg di impermeabilizzante in polvere monocomponente fibrorinforzato

Il kit impermeabilizzante docce MATÈRIKA è stato concepito per l'impermeabilizzazione dei supporti originali di natura cementizia (intonaco e massetto) delle docce, prima di realizzare il rivestimento in resina mediante il sistema MATÈRIKA. Il Kit è idoneo all'impermeabilizzazione di circa 6 m<sup>2</sup> di superficie.

### Modalità di applicazione del kit

Verificare che i supporti da trattare, risultino stagionati, strutturalmente stabili, esenti da sporcizia, eccessiva umidità, polvere e qualsiasi altro elemento che possa compromettere l'adesione del prodotto impermeabilizzante.

Procedere alla carteggiatura delle superfici con idonea attrezzatura dotata di disco abrasivo e rimozione delle polveri di lavorazione.

Eseguire con il sigillante in dotazione, la sigillatura degli angoli sia tra parete e pavimento, che tra le pareti, realizzando raccordi ≈ 2 cm x 2 cm, con l'ausilio di idonea attrezzatura di forma tondeggiante.

Ad asciugatura avvenuta del sigillante, trascorso un periodo di circa 24 ore, procedere all'applicazione del prodotto impermeabilizzante, utilizzando un rullo a pelo lungo (≈ 20 mm) o pennello (almeno 3 strati), ognuno ad asciugatura del precedente, a distanza di circa 4-6 ore (T. 23°C - U.R. 60-65%)

Incrociare sempre il verso di applicazione degli strati.

\* Qualora fosse necessario uniformare l'assorbimento o in caso di temperature eccessivamente calde, prima dell'applicazione del prodotto impermeabilizzante, è possibile inumidire uniformemente i supporti da trattare.

### Preparazione del prodotto impermeabilizzante in polvere

Quantità di acqua per la miscelazione 0,6-0,7 litri di acqua ogni chilogrammo di polvere

Per 1 m<sup>2</sup> di superficie: considerare ½ kg di polvere in circa 0,3 L di acqua. Miscelare, in funzione della superficie, solo il prodotto necessario all'applicazione di uno strato per volta. Utilizzare solo acqua pulita.

Versare l'acqua necessaria in un recipiente pulito. Quindi aggiungere gradualmente il prodotto in polvere miscelando con agitatore meccanico a basso numero di giri per almeno 3-4 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare il materiale per qualche minuto, quindi rimescolare brevemente prima di procedere all'applicazione.

**Tempo di lavorabilità dopo l'impasto:** 4h

**Tempo di lavorabilità dopo la posa in opera:** 30 min.

Considerando T. 23°C – U.R. 60-65%:

A temperature inferiori, il tempo di lavorabilità del prodotto aumenta leggermente.

Si consiglia quindi di impastare il giusto quantitativo in base alle esigenze e tempistiche di lavorazione.

### Consumi previsti

- Sigillante elastomerico: ≈ 50 ml/m (raccordo 2 cm x 2 cm)
- Impermeabilizzante in polvere: ≈ 1,3 kg/m<sup>2</sup> finale (in funzione della porosità ed assorbimento del supporto)

### Successiva realizzazione sistema

#### Matèrika

Trascorso un periodo di circa 3 giorni (T. 23°C – U.R. 60-65%) dall'ultima applicazione del prodotto impermeabilizzante, è possibile procedere alla posa in opera del sistema Materika, partendo dall'applicazione del fondo ancorante K PRIMER (secondo scheda tecnica).

### Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C; Non applicare su superfici soggette a continua risalita di acqua e umidità; Non applicare su superfici bagnate, gelate; Non applicare direttamente su sottofondi alleggeriti o su

pannelli termoisolanti. Non applicare direttamente su superfici con PH>di 11.

Evitare ristagni di acqua sulla superficie del rivestimento tra gli strati fino al completo indurimento.

In fase di posa considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto.

In caso di contatto con occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente il medico.

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del kit si raccomanda di consultare l'ultima versione delle relative schede di sicurezza.

Per eventuali dettagli riguardanti l'utilizzo del kit, contattare l'ufficio tecnico Naici Italia s.r.l.

KIT DOCCIE  
**MATÈRIKA**



Box doccia realizzata con Kit Docce Matèrika