



# Mircoat

**Pittura protettiva a base di bitumi ossidati, resine al solvente, pigmenti metallici di alluminio**

## Descrizione

MIRCOAT è una pittura bituminosa al solvente in grado di proteggere dall'azione dei raggi UV e dagli agenti atmosferici qualsiasi tipo di membrana bituminosa preformata, evitando l'eccessivo surriscaldamento.

## Impiego

MIRCOAT viene utilizzata come protettivo di membrane bituminose prefabbricate e membrane liquide bituminose.

## Modi d'uso

### Preparazione del supporto

Guaina bituminosa preformata: pulire accuratamente eliminando eventuali presenze di umidità (le guaine ardesiate devono essere spazzolate in modo da eliminare granelli liberi che possono compromettere l'adesione di MIRCOAT).

Altri supporti: rimuovere qualsiasi parte incoerente, grassi, oli, vecchie vernici non perfettamente coese, ruggine, quant'altro possa compromettere l'adesione di MIRCOAT.

### Applicazione del prodotto

Mescolare accuratamente il prodotto fino a che sia perfettamente amalgamato fino a che assumerà un colore bronzo. Applicare sulla superficie mediante l'utilizzo di pennello, rullo o airless. Per ottenere una giusta copertura, MIRCOAT deve essere applicato in almeno due mani, aspettando minimo 24 ore dall'applicazione della prima mano. Per l'applicazione su nuove guaine, è necessario attendere almeno 3/6 mesi affinché la guaina bituminosa applicata raggiunga la minima maturazione e non provochi possibili distacchi del MIRCOAT.

## Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Colore	alluminio dopo l'asciugatura
Aspetto	liquido
Viscosità DIN 4 a 20°C	20" - 30"
Tempi di essiccazione (fuori polvere) 20°C	30' - 50'
Densità a 20°C	0,97 - 1,15 Kg/l
Consumo	in relazione al tipo di supporto 0,35 - 0,45 kg/m <sup>2</sup>
Stabilità nei contenitori originali chiusi	un anno
Temperatura di applicazione	+ 5°C - + 35°C
Punto di infiammabilità a vaso chiuso	>22°C
Tempo di maturazione in profondità	3,5 ore
Residuo secco a 120°C	35,5% ± 5%

## Avvertenze

---

Non applicare su guaine bituminose preformate nuove prima di 3/6 mesi.

Applicare la seconda mano di mircoat dopo 24 ore dall'applicazione della prima mano.

Le attrezzature possono essere pulite con diluente comune.

Non applicare in caso di temperature elevate, soprattutto nel periodo estivo. Evitare che il prodotto asciughi rapidamente onde evitare la formazione di micro bollicine date dall'evaporazione immediata del solvente contenuto nel prodotto.

Mescolare il prodotto prima della sua applicazione.

---

### Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.naici.it](http://www.naici.it)