



Nai By 19

Resina ancorante per intonaci, getti o battuti riportati in cls

Descrizione

E' un polimero in dispersione acquosa che, aggiunto all'impasto di malte realizzate con sabbie e cemento, ne aumenta notevolmente la capacità ancorante, la resistenza a compressione, l'elasticità le rende impermeabili.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido denso
Colore	bianco
Peso specifico	1.0
Residuo secco	52%
T° min. filmazione	+3°C
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri

Preparazione

Applicazione

NAI BY 19 è un prodotto pronto all'uso.

MALTE DA RAPPEZZI

Bagnare il sottofondo 1 ora prima di iniziare.

Applicare sul sottofondo una mano di NAI BY 19 diluito 1:1 in acqua, a pennello o rullo. Applicare sul sottofondo ancora fresco la malta additiva con NAI BY 19 in misura del 20% del cemento, diminuendo in egual misura l'acqua.

APPLICAZIONE DI NUOVO GETTO, BATTUTO O D'INTONACO SU CLS VECCHIO IN STRATI MOLTO SPESSI:

Asportare dalla superficie da trattare la polvere, le parti friabili o incoerenti e sgrassare nel caso siano presenti residui oleosi. Bagnare il sottofondo 1 ora prima di iniziare.

Applicare sul sottofondo una mano di NAI BY 19 diluito 1:2 in acqua, a pennello o rullo.

Applicare sul fondo ancora umido una boiaccia formata da cemento e sabbia in parti uguali e liquido composto da NAI BY 19 diluito 1:1.5 in acqua; stendere con spazzola o pennello in spessori da 3 a 5 mm. Sulla boiaccia appena stesa procedere con la gettata, col battuto oppure con l'intonaco.

APPLICAZIONE D'INTONACO O CLS LISCIO:

Bagnare il sottofondo dopo averlo preparato come sopra descritto.

Applicare una boiaccia costituita da una parte di cemento e una parte di NAI BY 19 in volume, stendendo con spazzola o pennello. Applicare l'intonaco sulla boiaccia ancora fresca.

Per spessori molto elevati procedere nel seguente modo:

applicare su sottofondo una mano di NAI BY 19 diluita 1:2 in acqua.

Applicare sul fondo ancora bagnato a strati sottili una malta adesiva preparata con una parte di cemento, 3 di sabbia lavata e NAI BY 19 diluito 1:2 in acqua e fare asciugare per 24 ore. Applicare l'intonaco sulla malta adesiva ribagnata.

Avvertenze

Non applicare sotto i 0°C.

Confezioni

Evitare il contatto diretto con rame e manganese.

Lt 1X 24 Pz.

Lt. 5 X 6 Pz.

Lt 10 X 1 Pz.

Lt 25 X 1 Pz.

Voce di capitolato

Preparazione di sottofondo in cls per riporti di getto, battuto o applicazione d'intonaco con resina in dispersione acquosa tipo NAI BY 19 - NAICI -.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.