



Nai 70

Fondo ancorante epossidico bicomponente – base solvente

Descrizione

NAI 70 è un fondo ancorante a due componenti di natura epossidica per supporti asciutti che, dopo filmazione, crea una base ancorante per tutti i sistemi epossidici e poliuretanic. Grazie alla sua fluidità, **NAI 70** possiede un ottimo potere penetrante favorendo un'azione consolidante del supporto.

Impiego

NAI 70 viene impiegato come fondo ancorante per superfici in cemento, cemento amianto, legno e per qualsiasi supporto che abbia problemi di sfarinamento superficiale e di scarsa coesione.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Rimuovere accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli, grassi e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto. In base al tipo di rivestimento da realizzare, verrà scelta l'adeguata preparazione del supporto: lavaggio acido o basico, molatura a diamante, levigatura, pallinatura, scarifica.

Per applicazioni su vecchi rivestimenti a film (300 micron) ne è consigliabile la rimozione onde evitare che il solvente contenuto nel prodotto funga da sverniciatore; per i rivestimenti ad alto spessore è sufficiente una accurata levigatura.

Preparazione del prodotto: Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente con mescolatore a basso numero di giri munito di apposita girante fino a che i due componenti siano perfettamente amalgamati.

Applicazione: **NAI 70** può essere applicato mediante pennello o rullo, esercitando una buona pressione ed incrociando le mani, in modo da favorirne una omogenea penetrazione. Qualora il supporto, al tatto, risultasse ancora sfarinante, ripetere l'operazione entro 4-5 ore e non oltre 24 a temperatura di 20°C. **NAI 70** è fuori polvere dopo poche ore dalla sua applicazione, può essere ricoperto con finiture epossidiche, poliuretaniche o ibride.

Dati tecnici

Bicomponente	
Aspetto	liquido
Colore	trasparente
Fuori polvere al tatto UNI EN ISO 8904	80 ±10 minuti
Massa volumetrica UNI EN ISO 8310 A+B	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Resa in spessore	0,5 mm/lt/mq
Consumo medio	Su cemento 4-5 mq/lt
Rapporto A:B	50:50
Immagazzinamento	12 mesi in contenitori integri posto in locale pro protetto dal gelo, umidità e fonti di calore.
Pot-life UNI EN ISO 9514	60±15 minuti

Confezioni

(Tot. Comp. A + Comp. B) Lt 5
(Tot. Comp. A + Comp. B) Lt 10

Avvertenze

NAI 70, è un prodotto a base di solventi infiammabili, quindi necessita nell'uso di tutte le precauzioni relative ai prodotti al solvente.

Il componente B contiene sostanze che possono dare, per l'uso prolungato, a contatto con la pelle, fenomeni di allergia e/o irritazione. Si consiglia l'uso dei guanti e protezioni alle vie respiratorie durante l'applicazione. Consultare la scheda di sicurezza.

Qualora si volessero preparare quantità diverse da quelle contenute nell'intera confezione, rispettare sempre il rapporto di catalisi indicato nell'etichetta applicata su ogni contenitore facendo uso di una bilancia elettronica.

Voce di capitolato

Primerizzazione e consolidamento di superfici con fondo ancorante bicomponente di natura epossidica tipo **NAI 70** – NAICI, applicato a rullo, pennello. Il consumo medio è di 4-5 mq./lt per il successivo trattamento con sistemi epossidici o poliuretanic.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.