



Nai 80

Fondo ancorante epossidico, antiossidante, per superfici metalliche

Descrizione

NAI 80 è un formulato a due componenti di natura epossidica in base solvente, particolarmente studiato come fondo ancorante antiossidante per superfici metalliche per successivi trattamenti di finitura.

Impiego

NAI 80 viene impiegato come fondo ancorante per superfici metalliche prima del trattamento di finitura.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: Rimuovere accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli, grassi e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto. Il supporto deve essere esente da ruggine (eventualmente procedere con sabbiatura grado SA 2,5) ed adeguatamente irruvidito.

Preparazione del prodotto: Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente con mescolatore a basso numero di giri mnito di apposita girante fino a che i due componenti siano perfettamente amalgamati.

Applicazione: **NAI 80** può essere applicato mediante pennello, rullo o airless, se necessario ripetere l'operazione entro 4-5 ore e non oltre 24 a temperatura di 20°C. **NAI 80** è fuori polvere dopo poche ore dalla sua applicazione e può essere ricoperto con finiture di qualsiasi natura.

Dati tecnici

Bicomponente	
Aspetto	liquido
Colore	grigio
Fuori polvere al tatto UNI EN ISO 8904	170 ± 30 minuti
Massa volumetrica UNI EN ISO 8310	1,35 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 30°C
Resa in spessore	100-200 micron
Consumo medio	100-200 gr al mq
Rapporto A:B	88:12
Immagazzinamento	12 mesi in contenitori integri posto in locale protetto dal gelo, umidità e fonti di calore

Confezioni

(Tot. Comp. A + Comp. B) Kg 1 - 5 - 10

Avvertenze

NAI 80, è un prodotto a base di solventi infiammabili, quindi necessita nell'uso di tutte le precauzioni relative ai prodotti al solvente.

Il componente B contiene sostanze che possono dare, per l'uso prolungato, a contatto con la pelle, fenomeni di allergia e/o irritazione. Si consiglia l'uso dei guanti e protezioni alle vie respiratorie durante l'applicazione. Consultare la scheda di sicurezza.

Voce di capitolato

Primerizzazione di superfici metalliche con fondo ancorante antiossidante a base di resine epossidiche tipo **NAI 80** – NAICI, applicato a rullo, pennello, airless. Il consumo medio è di 100-200 gr al mq.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.