



Nai CM Rasante Zero

Rasante cementizio bianco per finitura “a specchio” di intonaci interni ed esterni

Descrizione

NAI CM RASANTE ZERO è un rasante di natura cementizia, di colore bianco, a granulometria extra-fine (<0,1 mm) e con capacità traspiranti.

NAI CM RASANTE ZERO possiede caratteristiche di ottima adesione al sottofondo ed una estrema lavorabilità, consentendo alte velocità di esecuzione.

Supporti: intonaci cementizi – intonaci base calce – vecchi intonaci – intonaci deumidificanti – calcestruzzo solo se trattato con specifico promotore di adesione (per informazioni contattare l'ufficio tecnico).

Impiego

È indicato come finitura sia all'interno che all'esterno di intonaci murari ove si voglia ottenere una superficie estremamente liscia, adatta per essere rivestita con pitture, o carta da parati.

Le proprietà traspiranti lo rendono applicabile anche su intonaci deumidificanti tipo NAI CM SANAMURO, per essere rivestito con pitture traspiranti.

Modi d'uso

Qualità della superficie

Il supporto dovrà risultare pulito, privo di parti inconsistenti, opportunamente inumidito, mediamente assorbente e livellato.

Preparazione della superficie

Inumidire la superficie, per non compromettere l'adesione di NAI CM Rasante Zero.

Per la rasatura di intonaci di nuova realizzazione, Nai CM Rasante Zero, dovrà essere applicato entro 72 ore dalla realizzazione dell'intonaco.

Preparazione del prodotto

Utilizzando un miscelatore professionale, miscelare 20 kg di NAI CM Rasante Zero con circa 9 lt di acqua pulita, verificando che l'impasto ottenuto sia omogeneo, di buona consistenza e privo di grumi.

Lasciarlo riposare per circa 10 minuti, quindi procedere nuovamente ad una breve mescolata e procedere all'applicazione.

Applicazione del materiale

Con una spatola di acciaio, applicare la prima mano avendo cura di realizzare uno spessore di almeno 1 mm e tenendo conto che lo spessore finale, da ottenersi con la seconda o le successive mani, deve essere al massimo di 3 mm.

Tra le varie mani attendere circa 6 ore dall'applicazione della precedente.

Per gli angoli utilizzare apposite spatole angolari.

La rasatura si ottiene con l'applicazione di due o più mani di prodotto.

Per ottenere una superficie perfettamente planare e liscia, terminare il lavoro rifinendo mediante spatola in acciaio.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	Monocomponente
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Massa volumetrica prodotto indurito	1,3 Kg/lt
Consumo	1,2 kg/m ² per ogni mm di spessore applicato
Acqua per l'impasto	45 %
Tempo di riposo dell'impasto	10 min
Tempo di vita dell'impasto	90 min
Spessore per singola mano	1 mm
Spessore complessivo	3 mm
Tempo di attesa per la seconda mano	4-6 ore
Tempo di attesa per la decorazione	21 gg
Granulometria	< 0,1 mm
Immagazzinaggio	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità.

Prestazioni

Resistenza a compressione a 28gg	2,2 MPa	EN 1015-11
Resistenza a flessione a 28gg	1,2 MPa	EN 1015-11
Reazione al fuoco (classe)	A1	EN 13501-1

Confezioni

Sacco in carta politenata da 25 kg

Avvertenze

Applicare solo a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.
 Non applicare su supporti gelati, ed in previsione di gelate entro le successive 24 ore.
 Non applicare su superfici troppo calde a causa della temperatura. In tal caso bagnare la superficie e preferire per l'applicazione le ore pomeridiane.
 Evitare l'applicazione in caso di vento forte o eccessiva insolazione.
 Non applicare su supporti inconsistenti o sfarinanti.
 Non superare le quantità di acqua consigliate.
 Non aggiungere leganti o inerti.
 Lo spessore finale deve essere al massimo 3 mm. Su intonaci deumidificanti lo spessore deve essere al massimo di 2 mm.
 Non applicare su supporti in gesso, su rivestimenti plastici, vernici, pitture, calcestruzzo, e su supporti con irregolarità superiore ai 3 mm.
 Non idoneo a ricevere rivestimenti pesanti.
 Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi.
 I dati tecnici indicati sono risultati da prove effettuate in laboratorio e sono pertanto soggetti a variazione a seconda delle condizioni di posa in opera.

Voce di capitolato

Rasatura di finitura "a specchio" su intonaci (cementizi, a base calce, deumidificanti), sia interni che esterni, da eseguirsi con premiscelato cementizio di colore bianco a granulometria extrafine (< 0,1 mm) e con capacità traspiranti denominato NAI CM RASANTE ZERO – Naici – per l'ottenimento di una superficie estremamente liscia adatta ad essere rivestita con resine, pitture, carta da parati, rivestimenti traspiranti, etc...

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it