



Nai Cm Sanamuro Fino

Rasante tecnico per intonaci tradizionali o deumidificanti
(tipo NAI CM SANAMURO)

Descrizione

NAI CM SANAMURO FINO è un premiscelato in polvere bianco formulato per la finitura di intonaci tradizionali o intonaci da risanamento tipo NAI CM SANAMURO. Si applica su supporti nuovi o vecchi purchè opportunamente trattati prima dell'intervento. Può essere rivestito con normali pitture o prodotti decorativi, purchè traspiranti in caso di realizzazione di intonaci deumidificanti.

Impiego

NAI CM SANAMURO FINO, può essere impiegato in tutti gli ambienti interni o esterni su intonaci tradizionali, deumidificanti, premiscelati a base di calce-cemento, intonaci a base coccio-pesto.

Modi d'uso

Preparazione del supporto

Intonaci vecchi

Eliminare tutte le parti incoerenti o friabili a mezzo di opportuna spazzolatura; eventuali pitture e rivestimenti sintetici vanno rimossi totalmente.

Intonaci nuovi

Controllare che gli stessi siano ben stagionati e omogeneamente compatti. L'applicazione su NAI CM SANAMURO FINO, può essere effettuata dopo almeno 7 giorni dalla posa.

Preparazione del NAI CM SANAMURO FINO

Deve essere mescolato a lungo in una betoniera o con miscelatore professionale a basso numero di giri aggiungendo 5,4 litri di acqua pulita ogni 20 kg di prodotto. Mescolare fino a che si ottiene un prodotto omogeneo e privo di grumi.

Applicazione del NAI CM SANAMURO FINO

Utilizzare una spatola liscia per l'applicazione del NAI CM SANAMURO FINO, tenendo conto che la seconda mano può essere applicata non prima che siano trascorse 12 ore. Lo spessore totale non dovrà superare i 2-3 mm.

Su superfici esterne è possibile rifinire la seconda mano con frattazzo di spugna.

Finiture

Utilizzare pitture altamente traspiranti compatibili con i cicli di risanamento.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Colore	bianco
Acqua di impasto	21 %
Tempo di miscelazione	4-6 minuti
Tempo di vita dell'impasto	1 ora
Spessore massimo di applicazione	3 mm
Attesa di applicazione del secondo strato	12 ore
Granulometria	≤ 0,6 mm
Massa volumetrica del prodotto indurito	1,35 kg/lt
Resistenza a compressione dopo 28 gg EN 196-1	2,5 MPa
Resistenza a flessione dopo 28 gg EN 196-1	1,6 MPa
Conservazione	12 mesi in confezione originale integra al riparo da umidità e dal sole

Confezioni

Sacco in carta politenata da kg 20

Consumo medio

3,5 kg/m² (spessore 2-3 mm)

Avvertenze

Applicare solo a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.
Non applicare su supporti gelati, ed in previsione di gelate entro le successive 24 ore.
Non applicare su supporti in gesso, su rivestimenti plastici, vernici, pitture, e su supporti inconsistenti o sfarinanti o comunque diversi da quelli indicati.
Evitare l'applicazione in caso di infiltrazioni d'acqua.
Non applicare su superfici troppo calde a causa della temperatura.
Evitare l'applicazione in caso di vento forte o eccessiva insolazione.
Non superare le quantità di acqua consigliate.
Non aggiungere leganti o inerti.
Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi.
I dati tecnici indicati sono risultati da prove effettuate in laboratorio e sono pertanto soggetti a variazione a seconda delle condizioni di posa in opera.

Voce di capitolato

Rasatura di intonaci tradizionali o da risanamento, intonaci interni o esterni, de eseguirsi con premiscelato traspirante denominato NAI CM SANAMURO FINO – NAICI- da applicarsi in due mani per uno spessore totale di 2-3 mm in un consumo finale di 3,5 kg/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it