



Naigrip - sistema antisdrucchiolo

Finitura trasparente antiscivolo per pavimenti e superfici con assenza di grip

Descrizione

NAIGRIP è un rivestimento antiscivolo trasparente, monocomponente ed igroindurente, ad elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, agli alcali, ad alto contenuto secco. Il sistema è così composto:

- NAIGRIP PRIMER, pronto all'uso, da mescolare prima dell'applicazione.
- NAIGRIP 1^a MANO, pronto all'uso, da mescolare prima dell'applicazione.
- NAIGRIP 2^a MANO, al quale va aggiunto l'apposito additivo NAIGRIP A.S. prima dell'uso, mescolando accuratamente anche durante l'applicazione.

Impiego

NAIGRIP viene utilizzato come finitura antiscivolo per piastrelle poste all'esterno in grès, ceramica, superfici vetrose con scarso assorbimento, pietre naturali, vetrocemento.

Modi d'uso

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto, accuratamente pulito e privo di olii, grassi, sali, silicani, silossani, vecchi trattamenti e quant'altro possa compromettere l'adesione del prodotto. Assicurarsi che l'eventuale umidità non superi il 4%.

Preparazione del prodotto

Prodotto pronto all'uso. Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicarlo.

Applicazione

1) Applicazione del NAIGRIP PRIMER

Mescolare manualmente, quindi applicare NAIGRIP PRIMER mediante rullo o pennello ed assicurarsi che sia distribuito uniformemente su tutta la superficie; particolare cura va tenuta per gli interstizi tra piastrelle posate con appositi distanziatori: NAIGRIP PRIMER deve imbibire totalmente il materiale fugante.

2) Applicazione del NAIGRIP 1^a MANO

Trascorse 4-5 ore, applicare NAIGRIP 1^a MANO mediante pennello o rullo pelo rasato resistente ai solventi (del tipo "mohair"). Attendere circa 7-8 ore (non oltre 15 ore a temperatura di 20°C) e procedere con la seconda mano.

3) Applicazione del NAIGRIP 2^a MANO

Dopo aver aggiunto all'interno del prodotto l'apposito additivo antisdrucchiolo NAIGRIP A.S., applicare NAIGRIP 2^a MANO mediante pennello o rullo pelo rasato resistente ai solventi (del tipo "mohair"). Il prodotto va continuamente mescolato anche durante l'applicazione, onde evitare che l'additivo NAIGRIP A.S. si depositi sul fondo non offrendo in tal caso l'effetto desiderato.

Il rivestimento può essere calpestato dopo 24 ore a temperatura di 20°C e raggiunge la completa maturazione dopo 7 giorni.

Dati tecnici

NAIGRIP PRIMER

Aspetto	liquido trasparente, monocomponente
Base	acqua
Peso specifico	1,0 ± 0,0050 kg/l
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C
Adesione (adhesion test) su piastrella di ceramica	> 2,5 N/mm ²

NAIGRIP

Aspetto	1 ^a mano: liquido trasparente mono-componente 2 ^a mano: liquido trasparente mono-componente
con aggiunta di additivo antiscivolo	
Base	solvente
Peso specifico	1,0 ± 0,050 kg/lt
Tempo fuori polvere	4-5 ore a temperatura di 20°C
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C
Classe di resistenza allo scivolamento, DIN 51130:03	R 10
DIN 51097	Classificazione "B"
Adesione (Adhesion test) del primer su ceramica	> 2,5 N/mm ²
Durezza SHORE (D) ASTM D 2240	25
Allungamento a rottura EN ISO 527	150,00%
Gloss a 60° supporto liscio	66

Confezioni

KIT resa 5 Mq o 10 Mq
NAIGRIP PRIMER: 5 LT
NAIGRIP 1^a/2^a MANO: 10 LT

Consumo

NAIGRIP PRIMER: 0,100 - 0,125 lt/mq
NAIGRIP 1^a MANO: 0,125 - 0,150 lt/mq
NAIGRIP 2^a MANO: 0,125 - 0,150 lt/mq
ADDITIVO A.S.: 2% sul peso del NAIGRIP 2^a MANO.

I consumi possono leggermente variare in funzione della tipologia di supporto.

Avvertenze

Pulire accuratamente le superficie da trattare. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Dopo l'applicazione di NAIGRIP PRIMER controllare che tutto il supporto sia stato rivestito, e che i prodotti fuganti applicati negli interstizi tra piastrelle siano trattati e consolidati, diversamente ripetere l'applicazione. Rispettare scrupolosamente i tempi di attesa tra le varie mani di applicazione. Per ottenere un rivestimento omogeneamente antiscivolo su tutta la superficie, è necessario mescolare continuamente il NAIGRIP 2^a MANO. Se usato all'interno areare bene l'ambiente. Non applicare direttamente su gres antigelivo perfettamente lucido, in tal caso irruvidire preventivamente la superficie. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e lontani da fonti di calore. Qualora si dovesse conservare una confezione non completa, essa deve essere riposta capovolta, per evitare un possibile ingresso di aria che potrebbe far indurire il prodotto, essendo composto da resine igroindurenti. NAIGRIP non è carrabile.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it