



Nairetan Pool Finitura

Finitura poliuretanic**a** bicomponente per piscine (interne o esterne) pretrattate con **NAIRETAN POOL BASE** o **CEMENGUAINA**

Descrizione

NAIRETAN POOL FINITURA è un prodotto a due componenti composto da resine poliuretanic**he** selezionate, che applicato come finitura su NAIRETAN POOL BASE o CEMENGUAINA (a maturazione avvenuta), realizza un film brillante colorato altamente resistente ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici e all'acqua clorata delle piscine. Buona anche la sua resistenza ai prodotti chimici.

Con l'aggiunta dell'apposito additivo da richiedere separatamente, è possibile realizzare la superficie antiscivolo che soddisfa la Norma DIN 51097 pari a 29° classe A+B+C.

Impiego

NAIRETAN POOL FINITURA fa parte del ciclo protettivo per piscine denominato "NAIRETAN POOL" che comprende la realizzazione di una base epossidica con il prodotto NAIRETAN POOL BASE e la finitura con rivestimento poliuretanic**o** denominato NAIRETAN POOL FINITURA.

NAIRETAN POOL FINITURA solitamente viene impiegato come finitura su superfici pretrattate con NAIRETAN POOL BASE.

In alternativa, NAIRETAN POOL FINITURA, può essere utilizzato come rivestimento di finitura, per il sistema CEMENGUAINA all'interno di piscine.

Vantaggi

Resistente ai raggi UV
Resistente all'acqua clorata
Facile applicazione

Modalità d'impiego

Qualità del supporto

Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi ecc.

Non è consentito l'utilizzo diretto su supporti soggetti a spinta negativa di umidità e che contengono un grado di umidità superiore al 3,5% misurato con apposito strumento al carburo di calcio.

I consumi indicati sono da considerare su superficie perfettamente liscia e al netto di eventuali diluizioni.

Preparazione del supporto

• NAIRETAN POOL BASE

Dopo aver opportunamente trattato il supporto con NAIRETAN POOL BASE, come descritto nella relativa scheda tecnica, entro le 24 ore successive è possibile applicare direttamente NAIRETAN POOL FINITURA.

Nell'eventualità l'applicazione venga effettuata superate 24 ore dalla realizzazione di NAIRETAN POOL BASE, è necessario procedere ad accurato irruvidimento del supporto mediante carteggiatura meccanica fino ad opacizzare la superficie. Procedere alla depolveratura e all'applicazione di una mano di fondo ancorante NAI 70 (per un consumo di circa 150-180 gr/m²). Non appena quest'ultimo è omogeneamente asciutto (6/7 ore a temperatura di 25°C) si può procedere all'applicazione del NAIRETAN POOL FINITURA.

• CEMENGUAINA

Attendere che il prodotto impermeabilizzante sia perfettamente maturo, quindi trascorso un periodo di ca. 15 giorni ad una temperatura di ca. 23°C dall'ultima applicazione. Eseguire la pulizia del supporto e procedere all'applicazione sulla superficie asciutta

del fondo ancorante NAI 70 (per un consumo di circa 150-180 gr/m²). Non appena quest'ultimo è omogeneamente asciutto (6/7 ore a temperatura di 25°C) si può procedere all'applicazione di NAIRETAN POOL FINITURA.

Preparazione del prodotto

Versare il componente B nel componente A e mescolare accuratamente con miscelatore minuto di apposita girante.

Una volta miscelati i due componenti, (A + B) il prodotto deve essere applicato immediatamente, entro l'inizio della catalisi (ca. 40 min ad una temperatura di ca. 20 °C, variabile in funzione della temperatura esterna). A Temperature superiori, si riduce il tempo di lavorabilità, poiché il prodotto catalizza più rapidamente.

Per la preparazione parziale del prodotto, attenersi scrupolosamente al rapporto di catalisi indicato nell'etichetta applicata sulla confezione usando una bilancia elettronica.

Per ottenere la versione antisdrucciolo dopo aver miscelato (A+B) aggiungere, al prodotto necessario per la prima mano di NAIRETAN POOL FINITURA, l'apposito additivo in ragione del 5% sul peso del prodotto (A+B).

Applicazione del materiale conseguentemente alla preparazione della superficie

Applicare in due mani a distanza di 4-5 ore entro 24 ore l'una dall'altra (temperatura 23°C – U.R. 60%) a rullo (pelo rasato del tipo mohair) o pennello o a spruzzo per un consumo complessivo non inferiore a 250 g/m².

Per la realizzazione del rivestimento antisdrucciolo, stendere il primo strato di prodotto contenente l'apposito additivo antiscivolo, mescolando costantemente il materiale, in modo da evitare che le cariche contenute, possano depositarsi sul fondo della confezione. Ad asciugatura avvenuta, procedere all'applicazione del secondo strato privo di additivo antisdrucciolo.

Pulizia attrezzi

L'attrezzatura può essere pulita, utilizzando SOLVETAN POOL.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	bicomponente
Rapporto di catalisi A:B	80:20
Colore	bianco, azzurro
Aspetto	liquido
Natura chimica	resina poliuretanic
Peso specifico	1,22 kg/l (dopo miscelazione)
Residuo secco	56%
Pot-Life a 25 °C	40'
Temp. di essiccazione superficiale	6-7 h a 25 °C
Temp.minimo di maturazione totale	8 gg.
Conservazione	12 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità.
Consumo medio totale	min. 250 g/m ²
Limiti di temperatura d'uso	+ 10°C / + 30° C
Superfici di applicazione	Nairetan Pool Base, Cemenguaina.
Classe resistenza allo scivolamento DIN 51097 (con additivo antiscivolo) Rapporto di prova TEI N° 07012020camp41	classe A+B+C - 2°

Confezioni

Kg 5 – 10 – 20

Avvertenze

Applicare NAIRETAN POOL FINITURA solo su fondo opportunamente preparato e pretrattato con NAIRETAN POOL BASE o CEMENGUAINA.

Applicare NAIRETAN POOL FINITURA a temperature comprese tra i + 10 e i + 30°C.

Il prodotto teme l'umidità, eliminare eventuali presenze prima della sua applicazione.

In fase di posa, considerare che un elevato tasso di umidità rallenta l'asciugatura del prodotto, non applicare con minacce di pioggia e in prossimità della sera.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Per rimuovere il prodotto dal contatto con la pelle usare apposite creme ed acqua e sapone.

Attendere almeno 8 giorni dall'ultima applicazione prima del riempimento della vasca.

Prima dell'applicazione del prodotto (o lotto di produzione), verificare sempre che il colore corrisponda a quello preventivato. L'applicazione definitiva del materiale comporta l'accettazione dello stesso a tutti gli effetti e preclude qualsiasi contestazione. Verificare sempre l'ultima versione aggiornata della scheda tecnica (www.naici.it).

Per ulteriori informazioni, consultare il ns. Ufficio Tecnico.

Voce di capitolato

Finitura del sistema epossidico NAIRETAN POOL BASE (Naici) o in alternativa del manto impermeabilizzante costituito da CEMENGUAINA (Naici), mediante applicazione in più strati a rullo, pennello o airless, di rivestimento colorato per piscine, di natura poliuretanica denominato NAIRETAN POOL FINITURA (Naici), per un consumo medio finale di circa 250 g/m², previa opportuna preparazione del supporto.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it