



Nairetan Stucco

Stucco epossidico per sistemi NAIRETAN e cls

Descrizione

E' un prodotto bicomponente molto facile da usare per rifinire superfici dove si debba procedere con sistemi epossidici tipo NAIRETAN, quando sia richiesta una finitura estetica notevole.

Caratteristiche

BICOMPONENTE	
Aspetto	pasta densa
Colore	grigio
Peso specifico	1,7
Resa in spessore	0,55 mm/Kg/mq
Solventi	0%
Pot life	60' a 20°C
T° d'uso	da + 10°C a +35°C
Immagazzinaggio	6 mesi in contenitori integri a T° +5°

Preparazione

Versare NAIRETAN STUCCO comp. B nel NAIRETAN STUCCO comp. A aiutandosi con una spatola e mescolare molto bene finché il colore non sia diventato omogeneo.

Applicazione

NAIRETAN STUCCO va applicato su superfici perfettamente asciutte (cemento murato da almeno 28 gg), esenti da grassi e parti incoerenti; per superfici difficili meglio pretrattare con apposito fondo:

- NAI70 per superfici in cls asciutte
- NAI75 per superfici in cls umide
- NAI80 per superfici in metallo sabbiato

Su superfici che presentano buchi stretti in superficie e larghi sotto (cls con bolle d'aria) è consigliabile allargare in superficie l'alveolo.

Applicare con spatola americana o cazzuola.

Carteggiare dopo almeno 36 ore di maturazione.

Avvertenze

Assicurarsi di avere un'ottima ventilazione durante l'applicazione.

Si consiglia l'uso di guanti. Per rimuovere il prodotto dal contatto con la pelle usare apposite creme ed acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi lavare subito con molta acqua e consultare il medico.

Confezioni

Voce di capitolato

Conf. Kg. 3 x1 pz

Lisciatura di superfici edili con stucco epossidico bicomponente tipo NAIRETAN STUCCO - Naici - e successiva carteggiatura.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.