



Nairetan 100 HPT

Rivestimento poliuretano trasparente all'acqua, monocomponente, in versione semi-lucida o opaca

Descrizione

NAIRETAN 100 HPT è un rivestimento poliuretano monocomponente all'acqua, trasparente, disponibile in versione semi-lucida o opaca che asciuga per semplice evaporazione dell'acqua, senza l'utilizzo di alcun indurente. A reticolazione avvenuta forma un film protettivo, consolidante per le superfici edili sulle quali viene applicato, consentendo anche una buona pedonabilità.

Il prodotto è una finitura capace di replicare l'effetto «lavagna» per gessetti, su superfici perfettamente lisce. E' possibile rimuovere la scrittura, utilizzando un panno morbido.

Impiego

NAIRETAN 100 HPT è ideale per la protezione di superfici sia interne che esterne, in legno, cemento, rivestimenti in resina decorativi, pitture, decorazioni ecc..., resistente ai raggi UV.

Vantaggi

Prodotto ecologico
Facile utilizzo
Non prevede primer sulla maggior parte dei supporti
Impermeabile all'acqua

Modalità d'impiego

Qualità della superficie:

Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente da sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi, eccessiva polverosità ecc. Non è consentito l'utilizzo su supporti soggetti a spinta negativa di umidità e che contengono un grado di umidità superiore al 3,5% misurato con apposito strumento al carburo di calcio. Vanno rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di precedenti rivestimenti e materiali in via di distacco che possano compromettere l'adesione del prodotto. I consumi indicati sono da considerare su superficie perfettamente liscia e al netto di eventuali diluizioni. In condizioni diverse contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Preparazione della superficie

• Supporto in calcestruzzo, cemento tradizionale e/o premiscelato
Nairetan 100 HPT va applicato sul supporto cementizio opportunamente irruvidito, con apposita macchina dotata di disco abrasivo (levigatura, carteggiatura, ecc.). Eliminare accuratamente qualsiasi parte incoerente, oli, grassi e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Tutte le polveri di lavorazione devono essere completamente rimosse.

• **Supporto in piastrelle di ceramica non smaltate (supporto assorbente)**

Eseguire un'accurata pulizia, in modo da rimuovere qualsiasi forma di sporco, unto, che possa compromettere l'adesione di NAIRETAN 100 HPT.

• **Supporto in piastrelle di ceramica smaltata o altre superfici con scarso potere assorbente**

Eseguire un'accurata pulizia, in modo da rimuovere qualsiasi forma di sporco, unto, che possa compromettere l'adesione. Prima dell'impiego del Nairetan 100 HPT, prevedere l'applicazione dell'idoneo promotore di adesione.

Preparazione del prodotto

NAIRETAN 100 HPT è pronto all'uso, mescolare accuratamente prima dell'applicazione.

Applicazione del prodotto:

NAIRETAN 100 HPT può essere applicato a rullo, pennello, spruzzo in tre mani distanziate 6-7 ore l'una dall'altra. Per supporti particolarmente assorbenti diluire la prima mano con il 5% di acqua pulita; le altre due mani vanno applicate tal quali.

Dati tecnici

| PARAMETRO | VALORE |
|---|---|
| Tipologia | monocomponente |
| Consumo medio | 0,250 kg al m ² in tre mani |
| Peso specifico | 1,02 g/cm ³ ± 0,05 |
| Tempo di essiccazione superficiale UNI8904 | fuori polvere 4-5 Ore sovrapponibile 8 Ore calpestabile 72 Ore |
| Temperatura di applicazione | da + 15°C a + 30°C |
| Brillantezza superficiale gloss 60° | 21 GU opaca 60 GU semi-lucida |
| Adesione su gres | ≥ 2,5 MPa |
| Adesione su cemento | ≥ 2,0 MPa (rottura supporto) |
| Adesione su legno | ≥ 2,0 MPa |
| Immagazzinamento | 6 mesi a temperatura compresa tra +5 e +35 °C lontano da umidità e gelo |

Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a 15°C, miscelare il prodotto prima dell'applicazione, accertarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed esente da qualsiasi materiale che possa comprometterne la perfetta adesione.

Le superfici trattate, in caso di contatto con acqua, dovranno assicurare il regolare deflusso, evitando la permanenza per molto tempo.

Non applicare direttamente su superfici in ceramica o a scarso potere assorbente, in tal caso prevedere prima un idoneo promotore di adesione.

Confezioni

kg 1 - 5 - 10 - 20

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it