



Nairust

Convertitore di ruggine

Descrizione

NAIRUST è un “convertitore” di ruggine all’acqua che applicato su superfici metalliche ossidate ingloba la ruggine trasformandola in un composto inerte dalle elevatissime caratteristiche ancoranti, formando così uno strato protettivo ideale per successive verniciature. Anche su superfici metalliche non arrugginite **NAIRUST** è un’eccezionale PRIMER per verniciature di qualsiasi genere, bloccandone il processo ossidativo.

Impiego

NAIRUST è consigliato per ringhiere, silos, strutture metalliche di capannoni, scatolati di autotreni o autovetture e qualsiasi altro tipo di struttura. È applicabile su superfici totalmente o parzialmente arrugginite, anche se in parte verniciate.

Modi d'uso

Preparazione del supporto: **NAIRUST**, può essere applicato direttamente su superfici metalliche con ruggine di leggera entità. In presenza di ruggine ad alto spessore è necessario eliminare con carta vetrata o spazzola le porzioni di ruggine non coese, che impediscono l'adesione e la successiva penetrazione del prodotto.

Preparazione del prodotto: Agitare energicamente la confezione prima di aprirla, quindi versare una parte di prodotto in un contenitore diverso; questa operazione evita di inquinare tutto il prodotto qualora non sia necessario usarlo totalmente.

Applicazione: applicare a pennello sulla parte da trattare. Dopo 12/24 ore si può procedere alla verniciatura della parte trattata con un qualsiasi tipo di vernice.

Come primer: sgrassare la superficie da trattare, pennellare o spruzzare **NAIRUST** in due mani successive.

Dati tecnici

Monocomponente	
Aspetto	liquido
Colore	giallastro
Ph UNI EN ISO 8311	Leggermente acido
Solubilità in acqua	solubile
Tossicità	Non tossico
Infiammabilità	Non infiammabile
Massa volumetrica UNI EN ISO 8310	1,17 ±0,05
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Tempo di essiccazione superficiale UNI EN ISO 8904	Minuti 60±10
Consumo	50-100 gr al mq

Confezioni

Lt 1 x 24 pz.
Lt 5 x 6 pz.
Lt 10 - 25

Avvertenze

Non usare il prodotto nelle ore calde in quanto il caldo accelera l'essiccazione non permettendo la giusta penetrazione.
Usare solo il quantitativo necessario preventivamente versato in un contenitore diverso.
Non riversare NAIRUST avanzato nella confezione originale.
In caso di pioggia entro 5/6 ore dall'applicazione, questa va ripetuta.
Usare indumenti di protezione.
Conservare in locale asciutto lontano da fonti di calore.

Voce di capitolato

Convertire chimicamente la ruggine presente su qualsiasi supporto metallico mediante apposito convertitore tipo **NAIRUST-NAICI**, da applicarsi a rullo o pennello in quantità comprese tra 50 - 100 gr al mq.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.