PRIMER DARK/S

Primer bituminoso al solvente per la posa di guaine bituminose.

Colore
Nero

Consumo medio
150-300 g/m²

Confezioni
5 L • 10 L • 18 L

APPLICAZIONE



DESCRIZIONE

PRIMER DARK/S è un'emulsione di bitumi selezionati e resine a rapida essiccazione con alto potere bagnante che, a differenza dei normali Primer bituminosi, all'azione di promotore di adesione, esplica un'azione consolidante grazie all'alto contenuto di resine.

DESTINAZIONE D'USO

PRIMER DARK/S è impegato come primer bituminoso consolidante prima dell'applicazione di qualsiasi guaina bituminosa. Idoneo per l'applicazione di nuovi trattamenti impermeabilizzanti su vecchie guaine bituminose in quanto, il solvente in esso contenuto, sciogliendo superficialmente il vecchio rivestimento, favorisce l'adesione del nuovo. Ideale su strutture in calcestruzzo.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Pronto all'uso
- Straordinario potere adesivo

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varienti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

NAICI ITALIA s.r.l. | Via Chiavari, 35 | NETTUNO (Roma) | Tel: +39 069819416-7 | info@naici.it | naici.it

Ed. 2026 - Rev. 0

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto
Pulire accuratamente il supporto avendo cura di rimuovere qualsiasi parte incoerente, oli, grassi e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto. Applicare su superfici asciutte.

Preparazione del prodotto
PRIMER DARK/S è pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione.

Applicazione
PRIMER DARK/S si applica in una unica mano a rullo, airless, pennello o spazzolone.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Aspetto	liquido
Colore	nero
Massa volumetrica UNI EN ISO 8310	0,83 ± 0,05 g/cm³
VOC	DIR 2004/42/CE Primer fissativi (BS). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/L. PRIMER DARK/S contiene 600 g/L VOC
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione, conservato in imballi originali, in luogo asciutto lontano da fonti di calore, umidità e gelo ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C

DATI APPLICATIVI	
Tempo di asciugatura	30 minuti a 25°C
Limiti di temperatura d'uso	+ 5°C + 30°C
Residuo secco UNI 8309	40%±5
Temperatura minima di applicazione	+5°C
Consumo	150-300 g/m²

CONFEZIONI

5 L • 10 L • 18 L

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varienti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

NAICI ITALIA s.r.l. | Via Chiavari, 35 | NETTUNO (Roma) | Tel: +39 069819416-7 | info@naici.it | naici.it

Ed. 2026 - Rev. 0

AVVERTENZE

Il supporto da trattare deve essere opportunamente preparato, e perfettamente sano ed asciutto.
Non applicare nelle temperature diverse da quelle indicate nei dati tecnici.
Conservare il prodotto in locali asciutti e lontani da fonti di calore.
Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni.
Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.
Il supporto da trattare deve essere opportunamente preparato, e perfettamente sano ed asciutto.
Non applicare nelle temperature diverse da quelle indicate nei dati tecnici.
Conservare il prodotto in locali asciutti e lontani da fonti di calore.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P331 NON provocare il vomito.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .
P370+P378 In caso d`incendio: utilizzare . . . per estinguere.
P273 Non disperdere nell`ambiente.
Contiene: TOLUENE, XILENE, STIRENE, ACETATO DI ETILE.

VOCE DI CAPITOLATO

Primerizzazione della superficie da impermeabilizzare, mediante l'uso di un fondo ancorante consolidante a base di emulsione di bitumi selezionati e resine a rapida essiccazione tipo PRIMER DARK/S – NAICI, per un consumo medio di 150-300 g/m^2.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varienti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

Ed. 2026 - Rev. 0