Re-Move

Distaccante per cementi

Descrizione

RE-MOVE è un prodotto dalla massima efficacia, composto da elementi trivalenti non saturi, funzionalmente uniti con corpi filmogeni che ne esaltano l'estrema efficacia e l'effetto voluto.

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	avorio
Peso specifico	0,950
T° di essiccazione	1 ora
Viscosità tx.	1.500 micron
Consumo medio	ca. 100 g/m^2
Immagazzinaggio	1 anno in ambiente asciutto in contenitori integri

Preparazione prodotto

Su legno: diluire 1:10 con acqua.
Su ferro: diluire 1:2 o tal quale

Applicazione

Applicare RE-MOVE tal quale o diluito in funzione del tipo di cassaforma usata, a pennello, rullo o spruzzo. La cassaforma sarà pronta per l'uso dopo circa 1 ora. L'applicazione di RE-MOVE è valida per due getti ed il cemento distaccato non presenta problemi di sovraverniciatura.

Confezioni

L 5 - 10 - 25

Voce di capitolato

Trattamento di casseforme per il distaccato del cemento faccia vista con distaccante tipo RE-MOVE - Naici -.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it

NAICI ITALIA S.r.l. | Via Chiavari, 35 | 00048 Nettuno (RM) ITALY | Tel. 06 9819416/7 | Fax 06 9819518 | info@naici.it | www.naici.it