



Re-Move Distaccante per cementi

Descrizione

E' un prodotto della massima efficacia, composto da elementi trivalenti non saturi, funzionalmente uniti con corpi filmogeni che ne esaltano l'estrema efficacia e l'effetto voluto.

Caratteristiche

MONOCOMPONENTE	
Aspetto	liquido
Colore	avorio
Peso specifico	0,950
Viscosità tix.	1.500 micron
T° di essiccazione	1 ora
Consumo medio	ca. 100gr/mq
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri

Preparazione

Su legno: diluire 1:10 con acqua.
Su ferro: diluire 1:2 o tal quale.

Applicazione

Applicare RE-MOVE tal quale o diluito in funzione del tipo di cassaforma usata, a pennello, rullo o spruzzo. La cassaforma sarà pronta per l'uso dopo circa 1 ora. L'applicazione di RE-MOVE è valida per due getti ed il cemento distaccato non presenta problemi di sovraverniciatura.

Confezioni

lt. 5 X 6 Pz.
lt. 10 X 1 Pz.
lt. 25 X 1 Pz.
lt. 100 X 1 Pz.

Voce di capitolato

Trattamento di casseforme per il distacco del cemento faccia vista con distaccante tipo RE-MOVE - Naici -.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.