



# Resincera

Cera metallizzata lucidante protettiva a doppia reticolazione  
Specifica per pavimenti in resina - LUCIDA o OPACA

## Caratteristiche

**RESINCERA**, disponibile in versione lucida ed opaca, è una cera metallizzata a doppia reticolazione ed altissima resistenza, concepita appositamente per la protezione dei pavimenti in resina. La doppia reticolazione lega tra loro tutti i componenti del film realizzando un eccellente strato protettivo, particolarmente flessibile e resistente, che riduce i rischi di deterioramento e imbrattamento della superficie (graffi, aloni, segni di scarpe, ecc...). La protezione conferisce una elevatissima tolleranza al traffico, ai lavaggi anche con detergenti fortie all'alcool.

**RESINCERA**, oltre alle superfici in resina, è altresì adatta a proteggere, ravvivare e lucidare tutti gli altri tipi di pavimenti (marmo, granito, legno, pvc, gomma, graniglia, linoleum, monocotture, resina, ecc...) sui quali ne facilita la consueta pulizia e, ove presente, elimina quel fastidioso "spolverio" del pavimento.

Il film di **RESINCERA** è classificato "resistente allo scivolo" (conforme allo standard CSMA/USA) ed è adatto alla protezione dei pavimenti in PVC antistatico in quanto non ne altera la conducibilità.

## Impiego

Specifica per pavimenti e rivestimenti in resina. Per tutti i tipi di pavimenti in pietra, marmo, granito (non piombate), cotto, legno, parquet, superfici cementizie, ecc... Superfici sintetiche (linoleum, pvc, gomma..), superfici in resina (epossidiche, poliuretatiche, ...). Pavimenti antistatici. Per uso interno.

## Modi d'uso

Lavare e sgrassare accuratamente la superficie con detergenti che non contengano tracce di cere o simili, e risciacquare abbondantemente. La superficie deve essere perfettamente asciutta, pulita e priva di fonti di distacco (polvere, grasso, oli, sporco in genere). Eventuale presenza di cera, a seconda della tipologia, va rimossa con specifico detergente *Awx* o *Superawax*.

**RESINCERA** è pronto all'uso. Versare una piccola quantità di prodotto sul pavimento e distribuirlo omogeneamente utilizzando uno spandicera o un normale "lavatutto" in microfibra (a panno singolo). Attendere almeno 1 ora (2 per pavimenti in marmo e granito), assicurandosi che il prodotto si sia completamente asciugato, quindi applicare una seconda mano e, se necessaria, una terza. Una migliore adesione su superfici in marmo e granito si ottiene passando, dopo due giorni dal primo trattamento, un ulteriore strato di **RESINCERA** con macchina ad alta velocità munita di disco crema.

Per mantenere piacevole a lungo l'aspetto di **RESINCERA** si consiglia di utilizzare per la consueta pulizia *Cleancoat* o *Naici Rosso*.

La resa finale del prodotto è di 40-70 gr/mq in funzione della porosità del supporto.

L'eventuale rimozione di **RESINCERA** deve avvenire con il decerante specifico *Superawax*.

## Dati tecnici

### MONOCOMPONENTE

Aspetto:	liquido bianco
Aspetto finale della superficie:	lucido
PH:	8,4 ± 0,2
Peso specifico:	1,036 g/l
Sostanza secca:	25%
Sostanza attiva:	29%
Coefficiente di attrito (ASTM2447/75):	0,56
Solubilità in acqua:	solubile
Infiammabilità:	non infiammabile
T' di asciugatura:	ca. 30-45 min.
T' di sovrapplicabilità:	ca. 60 min.
T° minima di applicazione:	+ 5 °C
Consumo medio finale:	a seconda dell'assorbimento del supporto, ca. 40 – 70 gr/mq
Immagazzinamento:	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +35 °C.

## Confezioni

---

Lt 1 – 5 – 10 – 25

## Avvertenze

---

Teme il gelo. Non applicare a temperatura inferiore a +5 ° C.  
Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.  
Verificare precedentemente l'adesione e la stendibilità sui pavimenti in PVC paraffinato.  
Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico. Utilizzare guanti in lattice. Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

## Voce di capitolato

---

Trattamento lucido protettivo a base di cera ad alta reticolazione di pavimenti in resina, cotto, marmo, granito, ceramica, pvc, linoleum, legno, pietre, anche soggette ad alto traffico, con RESINCERA – Naici – applicato mediante spandicera o lavatutto in microfibra in misura di 40-70 gr/mq.

## Assistenza

**NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.**

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.