



RESINCERA OPACA

Cera metallizzata lucidante protettiva a doppia reticolazione.
Specifica per pavimenti in resina.

Consumo medio
40-70 g/m²

Confezioni
1 L • 5 L • 10 L • 25 L

APPLICAZIONE

- Spandicera
- Panno in microfibra

DESCRIZIONE

RESINCERA, disponibile in versione lucida ed opaca, è una cera metallizzata a doppia reticolazione ed altissima resistenza, concepita appositamente per la protezione dei pavimenti in resina.

La doppia reticolazione lega tra loro tutti i componenti del film realizzando un eccellente strato protettivo, particolarmente flessibile e resistente, che riduce i rischi di deterioramento e imbrattamento della superficie (graffi, aloni, segni di scarpe, ecc...).

La protezione conferisce una elevatissima tolleranza al traffico, ai lavaggi anche con detergenti forti e all'alcool.

RESINCERA, oltre alle superfici in resina, è altresì adatta a proteggere, ravvivare e lucidare tutti gli altri tipi di pavimenti (marmo, granito, legno, pvc, gomma, graniglia, linoleum, monocotture, resina, ecc...) sui quali ne facilita la consueta pulizia e, ove presente, elimina quel fastidioso "spolverio" del pavimento.

Il film di RESINCERA è classificato "resistente allo scivolo" (conforme allo standard CSMA/USA) ed è adatto alla protezione dei pavimenti in PVC antistatico in quanto non ne altera la conducibilità.

DESTINAZIONE D'USO

Specifica per pavimenti e rivestimenti in resina.

Per tutti i tipi di pavimenti in pietra, marmo, granito (non piombate), cotto, legno, parquet, superfici cementizie, ecc...

Superfici sintetiche (linoleum, pvc, gomma..), superfici in resina (epossidiche, poliuretaniche, ...).

Pavimenti antistatici.

Per uso interno.

VANTAGGI

- Elevata tollerabilità al traffico
- Adatto per tutti i tipi di pavimento
- Ideale per il fai da te
- Resistenza allo scivolo

MODALITÀ DI UTILIZZO

Preparazione del supporto

Lavare e sgrassare accuratamente la superficie con detergenti che non contengano tracce di cere o similari, e risciacquare abbondantemente. La superficie deve essere perfettamente asciutta, pulita e priva di fonti di distacco (polvere, grasso, oli, sporco in genere).

Eventuale presenza di cera, a seconda della tipologia, va rimossa con specifico detergente SUPERA-WAX.

Preparazione del prodotto

RESINCERA è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Versare una piccola quantità di prodotto sul pavimento e distribuirlo omogeneamente utilizzando uno spandicera o un normale "lavatutto" in microfibra (a panno singolo).

Attendere almeno 1 ora (2 per pavimenti in marmo e granito), assicurandosi che il prodotto si sia completamente asciugato, quindi applicare una seconda mano e, se necessaria, una terza.

Una migliore adesione su superfici in marmo e granito si ottiene passando, dopo due giorni dal primo trattamento, un ulteriore strato di RESINCERA con macchina ad alta velocità munita di disco crema.

Per mantenere piacevole a lungo l'aspetto di RESINCERA si consiglia di utilizzare per la consueta pulizia LAVA&CERA.

La resa finale del prodotto è di 40-70 g/m² in funzione della porosità del supporto.

L'eventuale rimozione di RESINCERA deve avvenire con il decerante specifico SUPERA-WAX.

DATI TECNICI

DATI PRODOTTO	
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido bianco
Aspetto finale della superficie	opaco
PH	8,4 ± 0,2
Conservazione	12 mesi dalla data di produzione conservato in imballi originali, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +35 °C
DATI APPLICATIVI	
Peso specifico	1,036 g/L
Sostanza secca	25%
Sostanza attiva	29%
Coefficiente di attrito (ASTM2447/75)	0,56
Solubilità in acqua	solubile
Infiammabilità	non infiammabile
T' di asciugatura	ca. 30-45 min.
T' di sovrapplicabilità	ca. 60 min.
T° minima di applicazione	+ 5 °C
Consumo medio finale	ca. 40 - 70 g/m ² a seconda dell'assorbimento del supporto

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'uso del prodotto.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito naici.it o contattare ufficiotecnico@naici.it

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 25 L

AVVERTENZE

Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Teme il gelo. Non applicare a temperatura inferiore a +5 ° C.

Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e + 35 °C.

Verificare precedentemente l'adesione e la stendibilità sui pavimenti in PVC paraffinato.

Irritante per gli occhi. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento lucido protettivo a base di cera ad alta reticolazione di pavimenti in resina, cotto, marmo, granito, ceramica, pvc, linoleum, legno, pietre, anche soggette ad alto traffico, con RESINCERA – Naici – applicato mediante spandicera o lavatutto in microfibra in misura di 40-70 g/m².