



Salvatore Pavimenti

Rivestimento protettivo colorato per pavimentazioni

Descrizione

Rivestimento colorato di natura epossidica all'acqua, ad effetto satinato; realizza un manto di alta resistenza, carrella bile ed impermeabile all'acqua e agli oli, con buona permeabilità al vapore acqueo. Dato l'alto potere penetrante svolge un'azione consolidante ed antipolvere sulle superfici di natura cementizia sulle quali viene applicato.

Caratteristiche

SALVATORE PAVIMENTI è permeabile al vapore e possiede buone resistenze chimiche e buona resistenza all'abrasione, realizzando un eccezionale film superficiale antipolvere ed antiolio.

Impiego

- trattamenti antipolvere e antimacchia per pavimenti e pareti interni in calcestruzzo industriale, maturati da almeno 15-20 gg;

Modi d'uso

Preparazione del supporto:

La superficie deve essere sana, perfettamente pulita e priva di parti in via di distacco.

Assicurarsi che non vi siano ostruzioni alla penetrazione del prodotto, soprattutto nelle superfici nuove le quali vanno levigate con levigatrice del tipo "da marmi" per asportare ogni patina superficiale presente.

Le vecchie superfici vanno invece lavate con NAIDROP o SUPER NET (residui di calce, cemento, calcare, etc.) o con Isotone (oli, grassi, vernici), mediante spazzolatura meccanica e successivo aspirazione dei liquidi e dei materiali di risulta.

In caso di presenza di buchi o zone disgregate, la superficie va ripresa con IGROTAN per spessori di 2-3 mm, previa applicazione di NAI 75; mentre in caso di spessori superiori con NAI CM MASSETTO, previa applicazione di una boiaccia cementizia formata da NAI BY 19 e polvere di cemento.

Infine i pavimenti vecchi con scarse resistenze a compressione ed elevata porosità, vanno preventivamente trattati con una o due mani di NAIRETAN P-SOLID, diluito in acqua in rapporto da 2 a 5.

Applicazione:

Dopo aver miscelato accuratamente i due componenti con mescolatore professionale, applicare la prima mano di prodotto preferibilmente a rullo, aggiungendo il 10%-15% di acqua per agevolare la penetrazione nel supporto. Dopo 24h applicare la seconda mano (a rullo o con airless) ed eventualmente la terza mano il giorno dopo, per assicurare le ottimali caratteristiche del prodotto. Il prodotto è applicabile a rullo, pennello o airless.

Consumi e diluizioni:

il consumo di prodotto varia da 250 a 350 gr al mq, a seconda della tipologia e del grado di assorbimento del supporto, con il quale si realizza uno spessore di circa 0,17-0,23 mm. Il consumo per mano deve essere di circa 100-120 gr/mq. Le massime caratteristiche della superficie si ottengono applicando 3 mani di prodotto, anche se l'esigenza personale può richiedere una o due sole mani di applicazione.

In caso si riscontri una elevata viscosità con difficoltà nell'applicazione, il prodotto può essere diluito con l'aggiunta di acqua fino ad un 10%.

Dati tecnici

BICOMPONENTE

Rapporto di catalisi (A:B):	80:20
Colori standard:	bianco, rosso, grigio, verde.
Aspetto:	liquido
Densità :	1,45 g/cm ³ ±0,05
Pot-life:	UNI EN ISO 9514 80' ±10
T' di essiccazione superficiale	UNI 8904 5 ±2 ore
Maturazione completa	7 gg.
Resistenza all'abrasione	UNI 8298-9 <140 mg
Adesione su cls	UNI EN 24624 6,5 ± 1,5 N/mm ²
Umidità del supporto tollerata	5-6%
Conservazione :	1 anno a temperatura compresa tra +5 e +30 °C lontano da umidità
Limiti di temperatura d'uso :	+ 10°C / + 35° C
Pulizia attrezzi :	immediatamente con acqua

Confezioni

Kit: 1 kg comp. A + 1 kg comp.B comprensiva di accessori (1 rullo completo di manico, vaschetta contenitore, 2 paia guanti in lattice)

Avvertenze

Assicurarsi che il secchio non presenti depositi, procedendo ad una accurata miscelazione.

Voce di capitolato

Rivestimento colorato consolidante, antipolvere ed antioleo, di superfici edili cementizie da realizzarsi con epossidica bicomponente a base acqua, ad alto potere penetrante tipo SALVATORE PAVIMENTI –Naici – da applicarsi a rullo, pennello o airless.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sull'applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsabilità sull'utilizzo improprio del prodotto.



Srl